

MOL Calton C 1

kalciumbázisú kenőzsír



A MOL Calton C 1 magasan finomított ásványolajból és kalcium sűrítőből készülő víztartalmú kenőzsír. Alacsony hőmérsékleten tulajdonságai kedvezőek, +60°C felett azonban nem alkalmazható, mert a zsírszerkezetet stabilizáló kis mennyiségű víz magasabb hőmérsékleten elpárolog és a szerkezete roncsolódik.

Lágy, sima, barna színű kenőzsír.

Alkalmazási hőmérséklettartomány: -30°C és +60°C között

Alkalmazási terület



Vízterhelésnek kiett tengelyek, csuklók, szerelvények

Drótkötelek

Festett felületek védelme az autóiparban

Központi kenési rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Jó dinamikus vízállóság

Vízterhelés esetén is megbízható kenés, nem folyik ki a kenési helyről

Jó tárolási stabilitás

Hosszú ideig tárolható olajkiválás, vagy a kenőzsír keményedése nélkül

Festékekkel és lakkokkal összeférhető

Autóiparban a már festett alkatrészek szerelése során felületi károsodást nem okoz
Szerelési segédanyagként kiválóan használható

Jó korrózióvédő hatás

Védelem a felületek károsodása ellen

Kiváló színesfém-összeférhetőség

Meggátolja a színesfém alkatrészek idő előtti elhasználódását

Specifikációk és jóváhagyások

NLGI fokozat: NLGI 1
DIN 51502: K1C-30
ISO 6743-9: L-XCAHA 1

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	barna, homogén
Alapolajkeverék kinematikai viszkozitása 40 °C-on [mm ² /s]	100
Cseppenéspont [°C]	85
Penetráció 25 °C-on, 60 törés után [0,1 mm]	330
Korróziós hatás acéllemezen (60 °C/ 12h)	kiállja
Korróziós hatás rézlemezen (60 °C , 3 óra) [k. fokozat]	1
EMCOR vizsgálat (deszt. víz) [k. fokozat]	0
Statikus vízállóság 40 °C-on [fokozat]	1-40

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2016.05.06 14:03

1 / 2 oldal.

Verzió: 045.006.000

MOL Calton C 1

kalciumbázisú kenőzsír



Tárolási és kezelési előírások

A termék mérgező anyagot nem tartalmaz. Felhasználása során az ásványolajtermékekre vonatkozó munkavédelmi utasításokat kell betartani.

A termék fedett helyen, tűz, napfénytől, beázástól védve tárolható.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -5°C - +45°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006060 MOL Calton C 1 8KG

8KG fém vödör (csak rendelésre)

13006058 MOL Calton C 1 180KG

213L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu