

MOL Calton C 3

kalciumbázisú kenőzsír



A MOL Calton C 3 magasan finomított ásványolajból és kalcium sűrítőből készülő víztartalmú kenőzsír. Alacsony hőmérsékleten tulajdonságai kedvezőek, +60°C felett azonban nem alkalmazható, mert a zsírszerkezetet stabilizáló kis mennyiségű víz magasabb hőmérsékleten elpárolog és a szerkezete roncsolódik. Félkemény, sima, piros színű termék. Alkalmazási hőmérséklettartomány: -20°C és +60°C között

Alkalmazási terület



Vízterhelésnek kiett tengelyek, csuklók, szerelvények

Drótkötelek

Egyedi kenési rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Jó dinamikus vízállóság	Vízterhelés esetén is megbízható kenés, nem folyik ki a kenési helyről
Jó kopásvédelem	Csökken az érintkező felületek kopása
Jó tárolási stabilitás	Hosszú ideig tárolható olajkiválás, vagy a kenőzsír keményedése nélkül
Jó korrózióvédő hatás	Védelem a felületek károsodása ellen Az acél és színesfém alkatrészek hosszú távú védelme nedvesség jelenlétében is
Jó tömítőképesség	Hatékonyan véd szennyezők bejutásától, így az általuk okozott felületi károsodásoktól Csökken a kenőzsír szennyeződések okozta károsodások lehetősége, hosszabb kenőanyag élettartam

Specifikációk és jóváhagyások

NLGI fokozat: NLGI 3
DIN 51502: K3C-20
ISO 6743-9: L-XBAHA 3

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	piros, homogén
Alapolajkeverék kinematikai viszkozitása 40 °C-on [mm ² /s]	100
Cseppenéspont [°C]	95
Penetráció 25 °C-on, 60 törés után [0,1 mm]	230
Korróziós hatás acéllemezen (60 °C/ 12h)	kiállja
Korróziós hatás rézlemezen (60 °C , 3 óra) [k. fokozat]	1b
EMCOR vizsgálat (deszt. víz) [k. fokozat]	1
Dinamikus vízállóság 79 °C-on [% (m/m)]	3

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Calton C 3

kalciumbázisú kenőzsír



Tárolási és kezelési előírások

A termék mérgező anyagot nem tartalmaz. Felhasználása során az ásványolajtermékekre vonatkozó munkavédelmi utasításokat kell betartani.

A termék fedett helyen, tűz, naptól, beázástól védve tárolható.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -5°C - +45°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006065 MOL Calton C 3 8KG

8KG fém vödör (csak rendelésre)

13006064 MOL Calton C 3 50KG

60L fém hordó (csak rendelésre)

13006063 MOL Calton C 3 180KG

213L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu