


MOL Dynamic Turbo S 30

egyfokozatú dízelmotor olaj



A MOL Dynamic Turbo S 30 korszerű teljesítményszintet biztosító adalékok és folyási jellemzőket módosító komponensek felhasználásával előállított ásványolaj alapú, egyfokozatú szezonális motorolaj.

Alkalmazási terület



Hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Építőipari- és bányagépek, hajók, ipari berendezések szívó- és turbófeltöltött motorjai

Egyes hajtóművek, nyomatékvaltók és hidraulikus rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Jó detergens-diszpergens tulajdonság

Kiváló nyírásstabilitás

Kiváló koromkezelés

Gátolja a lakk- és iszapszerű lerakódások kialakulását

Viszkozitási tulajdonságait az olajcsere-periódus teljes időtartama alatt megőrzi

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 30
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/SJ
MAN 270
Volvo VDS

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,890
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	108,2
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	11,8
Viszkozitási index	97
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	245
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	7,3

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Dynamic Turbo S 30

egyfokozatú dízelmotor olaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Tűzveszélyesség: IV. fokozat, "D" osztály.

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C