

# MOL Fortilmo SDD 130

## nagyteljesítményű mélyhúzóolaj



A MOL Fortilmo SDD 130 acélok nagymértékű alakításához fejlesztett, nagyteljesítményű mélyhúzóolaj. Nagynyomásálló, kopás- és korróziógátló komponenseket tartalmazó, magasan finomított ásványolaj. A felületre történő felhordás kenőhengerrel, szórással, bemártással, csepegtetéssel egyaránt történhet. Kimagasló teherviselő képességének köszönhetően vékony rétegben is hatásos, gazdaságosan felhasználható kenőanyag.

Nem tartalmaz klórt, báriumot, nehézfémeket, valamint PCB/PCT vegyületeket.

### Alkalmazási terület



Nagy terhelést és extrém igénybevételt jelentő lemezalakítási műveletek

Nagy alakítási fokú mélyhúzás

Közepes és nagy falvastagságú alkatrészgyártása

Mélyhúzható és korrózióálló acéllemezek

Alumínium ötvözetek

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Extrém nagy terhelések esetén is hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, magas szintű szerszám védelem  
Alacsonyabb fajlagos szerszámköltség

Kiváló felületnedvesítés

A fémfelületen jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kenés folytonosságát  
Megakadályozza a feltapadást, szakadást, védi a szerszámot  
Termelékeny gyártás és kiváló felületi minőség

Hatékony gyártásközi korrózióvédelem

Kisebbségi gyártási és felületkezelési költség

Könnyen lemosható

Bázikus jellegű mosófolyadékkal az alkatrész felületén maradó kenőfilm maradék nélkül eltávolítható  
A festés, lakkozás és előkészítő kezelés minőségét nem befolyásolja

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	barna, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,950
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	135
Folyáspont [°C]	-18
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	> 230
Korróziógátló tulajdonság acélon, "A" módszer	kiállja

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Fortilmo SDD 130

## nagyteljesítményű mélyhúzóolaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 24 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13005256 MOL Fortilmo SDD 130 190KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu