

MOL Fortilmo SDD 68

környezetkímélő mélyhúzóolaj



A MOL Fortilmo SDD 68 acélok nagymértékű alakításához kialakított, nagyteljesítményű mélyhúzóolaj. Nagynyomásálló, valamint kopás- és korróziógátló adalékokat tartalmazó, magasan finomított ásványolaj. A felületre történő felhordás kenőhengerrel, szórással, bemártással, csepegtetéssel egyaránt történhet. Kimagasló teherviselő képességének köszönhetően vékony rétegben is hatásos, gazdaságosan felhasználható kenőanyag.

Nem tartalmaz PCB-, PCT- és egyéb klór-vegyületeket, valamint bárium-vegyületeket.

Alkalmazási terület



Nagy terhelést és extrém igénybevételt jelentő lemezalakítási műveletek

Mélyhúzható és korrózióálló acéllemezek

Alumínium ötvözetek

Közepes falvastagságú alkatrészek gyártása

Sorozatpréseken több lépcsős szerszámmal végzett alakítási műveletek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Extrém nagy terhelések esetén is hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, magas szintű szerszám védelem
Alacsonyabb fajlagos szerszámköltség

Kiváló felületnedvesítés

A fémfelületen jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kenés folytonosságát
Megakadályozza a feltapadást, szakadást, védi a szerszámot
Termelékeny gyártás és kiváló felületi minőség

Hatékony gyártásközi korrózióvédelem

Kiseb gyártási és felületkezelési költség

Könnyen lemosható

Bázikus jellegű mosófolyadékkal az alkatrész felületén maradó kenőfilm maradék nélkül eltávolítható
A festés, lakkozás és előkészítő kezelés minőségét nem befolyásolja

MOL Fortilmo SDD 68

környezetkímélő mélyhúzóolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	barna, tiszta, enyhe opálosság megengedett
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	71,2
Viszkozitási index	112
Folyáspont [°C]	-18
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210
Korróziógátló tulajdonság acélon, "A" módszer	megfelel
Négygolyós vizsgálat	
- összehegedési terhelés [N]	7000
- kopási átmérő (1 h, 40 kg) [mm]	0,7

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101991

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13009382 MOL Fortilmo SDD 68 190KG

216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu