

MOL Hykomol K 80W-140

közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol K 80W-140 szintetikus és magasan finomított ásványi bázisolajakból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott nagy üzemi viszkozitású, többfokozatú közlekedési hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Haszongépjárművek differenciálművei

Mezőgazdasági és építőipari gépek differenciálművei, tengelyhajtásai

Személygépkocsik és kishaszongépjárművek differenciálművei

Hipoid fogazatú hajtóművek

Targoncák, emelőgépek

Kormányművek

Tengelyek, végrehajtások

Olajkenésű gördülőcsapágyak

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló terhelésselvévő képesség

Lökésszerű terhelés esetén sem szakad meg a kenőfilm, véd a berágódás ellen

Nagy hatékonyságú EP adalékrendszer

Fokozottan nagy terhelésű hajtóművekben is kiváló kopásvédelem

Alacsony habzási hajlam

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Kiváló korrózióvédő hatás

Hosszú hajtómű élettartam, alacsony karbantartási költség

Kimagasló oxidációs stabilitás

Lehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazást

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 80W-140

API MT-1

API GL-5

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 12E

ZF TE-ML 16B

ZF TE-ML 16C

ZF TE-ML 16D

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19B

MOL Hykomol K 80W-140

közlekedési hajtóműolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,891
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	209,9
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	26,8
Viszkozitási index	160
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	205

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006376	MOL Hykomol K 80W-140 10L	10L műanyag kanna (csak rendelésre)
13006927	MOL Hykomol K 80W-140 180KG	216,5L fém hordó
13007904	MOL Hykomol K 80W-140	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu