

MOL Hykomol LS 85W-90

limited slip közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol LS 85W-90 korszerű olajipari technológiákkal előállított, nagy finomítási fokú alapolajokból összetett hatású adalékcsoomag felhasználásával készül. Speciális súrlódásmódosító adalékok alkalmazásával kifejezetten a korlátozottan önzáró differenciálművek részére fejlesztett többfokozatú hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Korlátozottan önzáró differenciálművek

Tengelyek, véglehajtások

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló terhelésfellevő képesség

Kimagasló limited-slip teljesítmény

Kiváló korrózióvédő hatás

Kimagasló oxidációs stabilitás

Alacsony habzási hajlam

Optimális súrlódási karakterisztika

Lökésszerű terhelés esetén sem szakad meg a kenőfilm, véd a berágódás ellen

Csendes, megbízható működés

Hosszú hajtómű élettartam, alacsony karbantartási költség

Lehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazást

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Megebízható működés minden hőmérséklet tartományban

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 85W-90

ZF TE-ML 05C[ZF001114]

ZF TE-ML 12C[ZF001114]

ZF TE-ML 16E[ZF001114]

ZF TE-ML 21C[ZF001114]

API GL-5

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,905
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	204,7
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	17,1
Viszkozitási index	88
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2015.10.21 18:25

1 / 2 oldal.

Verzió: 015.009.016

MOL Hykomol LS 85W-90

limited slip közlekedési hajtóműolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszereési formák:

13006389	MOL Hykomol LS 85W-90 50KG	60L fém hordó
13008374	MOL Hykomol LS 85W-90 180KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu