

MOL Lubroll S 46

szintetikus görgőkenőolaj



A MOL Lubroll S 46 a hengerelt anyag és annak mozgatását végző görgők szétválasztása, a feltapadások megakadályozása céljából kialakított, speciális kenőolaj.

Alacsony maradékképző hajlammal rendelkező, szintetikus szénhidrogének keveréke.

A felvitel módja lehet pneumatikus felszórás, ill. gumi-, vagy filchengeres.

Nem tartalmaz klórt, nehézfémeket valamint, PCB/PCT vegyületeket.

Alkalmazási terület



Alumínium meleghengelésnél az anyag mozgatását ellátó görgők palástfelületének kenése

Tulajdonságok és előnyök

Optimalizált kenőképesség

Optimális kenés-súrlódás viszony az alumínium tuskó, ill. lemez és a mozgatásukat végző görgők felülete között, használatával elkerülhetők a megcsúszások

Kiváló felületnedvesítés

Jól terülő, összefüggő filmréteget alkot a görgők palástfelületén, ezáltal megakadályozza a magas hőmérsékletű alumínium lemez feltapadását

Foltmentes maradék

Az alkalmazott szintetikus komponensek magas hőmérséklet hatására nem hagynak lakkos, gyantás maradékot, így nem befolyásolja a melegen hengerelt lemezfelület minőségét

Alacsony füstképződés

Ásványolajokhoz képest jelentősen alacsonyabb környezeti terhelés

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	víziszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,840
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	48
Folyáspont [°C]	-54
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	160

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 12 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Lubroll S 46

szintetikus görgőkenőolaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 34039900

Cikkszámok és kiszerelési formák:
13009378 MOL Lubroll S 46 170KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu