

# MOL M-Guard 101

## korrózióvédő olaj



A MOL M-Guard 101 kohászati és gépipari termékek általános védőolaja. Alacsony viszkozitású, oldószermentes, gondosan illesztett inhibitor kombinációt tartalmazó, kiemelkedő vízkiszorító és vízelváló tulajdonsággal rendelkező, magasan finomított ásványolaj. Javasolt felviteli mód a porlasztás, vagy bemártás, de felvihető hengerléssel és csepegtetéssel is. Korrózióvédelem zárt térben 6-12 hónap. Nem tartalmaz PCB-, PCT- és egyéb klór-vegyületeket valamint bárium-vegyületeket.

### Alkalmazási terület



Zárttéri tárolás alatti korrózióvédelem (acél lemezek, acélhuzalok, acélcsövek, gépelemek, csapágyak, szerszámok, jármű- és gépalkatrészek, épületszerkezeti elemek stb.)

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló felületnedvesítés	Fedett térben történő tárolás esetén hosszú távú korrózióvédelem
Könnyen lemosható	A kezelt alkatrész felületéről szerves oldószerrel vagy vízzeloldható bázikus tisztítószerrel még hosszabb idejű tárolást követően is könnyen eltávolítható
VOC mentes	Nem tartalmaz illékony szénhidrogéneket, minimális légtérterhelés Kellemesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	világosbarna folyadék
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,860
Kinematikai viszkozitás 20 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	12
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	7,2
Folyáspont [°C]	-24
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	130
Környezeti korrózió (Kesternich teszt) [ciklus]	11
Felhasználás - bemelegítéssel [g/m <sup>2</sup> ]	1,5

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 24 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

# MOL M-Guard 101

## korrózióvédő olaj



### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

**Cikkszámok és kiszerelési formák:**  
13007491 MOL M-Guard 101 47KG

60L fém hordó (csak rendelésre)

### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu