

MOL Polimet ME 8

vágóolaj



A MOL Polimet ME 8 keményfém és acél alapú szerszámanyagok nagysebességű köszörüléséhez kialakított, speciális vágóolaj. Kopásgátló és súrlódásmódosító komponensek, korróziógátló és olajköd-képző hajlamot csökkentő adalékok harmonikus kombinációját tartalmazó, magasan finomított ásványolaj.

Összetételének köszönhetően a kobalt oldódását gátolja.

Nem tartalmaz klórt, PCB-, PCT-, nehézfém- és báriumvegyületeket.

Alkalmazási terület



Nagysebességű köszörülés

Szuperfiniselés

Finomfelületi megmunkálások, finom esztergálás, fúrás, köszörülés

Szuper kemény fémek, cementált karbid, gyorsacél és más szerszámacélok

Vas-, könnyű- és színesfémek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, hosszú szerszámélettartam
Alacsonyabb fajlagos szerszámköltség

Inaktív kopáscsökkentő adaléktartalom

Univerzálisan alkalmazható különböző fémek (acélok, színes- és könnyűfémek) megmunkálásaihoz

Alacsony viszkozitás

Fokozott hűtő- és öblítő hatás, precíz gyártási pontosság
Kiváló finom szűrhetőség, jobb felületi minőség

Nagy hatású mosó és öblítő képesség

Kiváló forgácsolt felületi minőség
Kevesebb selejt
Hatékony köszörűkorong tisztítás, ritkább felszabályozás
Alacsonyabb szerszámköltség

Hatékony gyártásközi korrózióvédelem

Kisebb gyártási és felületkezelési költség

Alacsony habzási hajlam

Folytonos kenőfilm, kiegyensúlyozott hűtő- és kenőhatás
Kiváló felületi minőség, nagy gyártási pontosság

Alacsony ködképződési hajlam

Kellemesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sárgásbarna, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	9,3
Viszkozitás index	120
Korróziós hatás rézl. (100 °C, 3 óra)	1b

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2016.03.07 9:28

1 / 2 oldal.

Verzió: 005.009.000

MOL Polimet ME 8 vágóolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 12 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101991

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13008040 MOL Polimet ME 8 170KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu