

# MOL Transol 220

## ipari hajtóműolaj



A MOL Transol 220 nagy finomítási fokú ásványolaj finomítványokból kiegyensúlyozott összetételű adalékrendszerrel gyártott ipari hajtóműolaj. EP adalékot tartalmaz.

### Alkalmazási terület



Egyenes- és ferdefogazású, homlok és kúpkereszes zárt ipari hajtóművek

Színesfém alkatrészeket (pl. bronz, réz) tartalmazó hajtóművek, csapágyak

Szerszámgépek mechanikus hajtásai

### Tulajdonságok és előnyök

Jó terhelésselvévelő képesség

Stabil kenőfilmet képez, csökkenti a kopást  
Növekszik a berendezések működési biztonsága, rendelkezésre állása, élettartama

Nem képez üledéket

Alacsony szűrő költség és állásidő

Kiváló korrózióvédő hatás

Hosszú hajtómű élettartam, alacsony karbantartási költség

Jó vízelváló képesség

Hatékony és folyamatos kenés

Gyors levegőelválás

Légbuborék mentes, folytonos kenőfilm

Kiváló  
színesfém-összeférhetőség

Bronz és réz alkatrészekkel teljes mértékben összeférhető

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 220  
API GL-3  
ISO 12925-1 CKC  
ISO-L-CKC  
DIN 51517-3 (CLP)

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,897
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	221,8
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	18,5
Viszkozitási index	92
Folyáspont [°C]	-15
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	235
Kopásgátló tulajdonság (FZG)	
- károsodási terhelési fokozat	>12

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Transol 220

## ipari hajtóműolaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006613 MOL Transol 220 180KG

216,5L fém hordó

13006855 MOL Transol 220

Tankautó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu