

MOL Turbo S 50

egyfokozatú dízelmotor olaj



A MOL Dynamic Turbo S 50 dízelmotor olaj korszerű teljesítményszintet biztosító adalékok és folyási jellemzőket módosító komponensek felhasználásával előállított ásványolajalapú termék.

Alkalmazási terület



Hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Építőipari- és bányagépek, hajók, ipari berendezések szívó- és turbófeltöltött motorjai

Egyes hajtóművek, nyomatékvaltók és hidraulikus rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Magas üzemi viszkozitás

Jó kenőfilm szilárdság

Kiváló nyírásstabilitás

Jó detergens-diszpergens tulajdonság

Kiváló koromkezelés

Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor belső tömítettségét

Erősebben kopott és idősebb motorokban is stabil teherviselő kenőfilm

Nehéz üzemi körülmények között, magas hőmérsékleten is megőrzi viszkozitási tulajdonságait

Gátolja a lakk- és iszapszerű lerakódások kialakulását

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 50
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/SJ
MAN 270
Volvo VDS

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,898
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	226,0
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	19,1
Viszkozitási index	95
Folyáspont [°C]	-15
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	260
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	7,5

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Turbo S 50

egyfokozatú dízelmotor olaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13009271 MOL Turbo S 50 180KG
13009539 MOL Turbo S 50

216,5L fém hordó (csak rendelésre)
Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu