

MOL Ultrans Synt HC 150

szintetikus ipari hajtóműolaj



A MOL Ultrans Synt HC 150 prémium minőségű polialfaolefin (PAO) alapú EP hajtóműolaj. Formulájának köszönhetően szélsőségesen hideg és meleg környezetben, nehéz üzemi körülmények mellett (nagy terhelés-kis sebesség) is kiváló teljesítményt nyújt.

Alkalmazási terület



Folyamatosan magas, vagy tartósan alacsony üzemi hőmérsékleten működő zárt ipari hajtóművek

Széles hőmérséklet-tartományban üzemelő berendezések

Nehéz körülmények (nagy terhelés, kis sebesség) között működő ipari hajtóművek

Magas hőmérsékleten üzemelő csapágyak

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Az öregedési folyamatoknak hosszútávon ellenáll, nem képződnek káros lerakódások
Hosszabb kenőanyag élettartam, alacsonyabb működési költségek

Magas viszkozitás-index

Optimális kenés és megbízható üzemelés széles környezeti és üzemi hőmérséklet-tartományban

Kiváló terhelésfelvevő képesség

Lökésszerű terhelés esetén sem szakad meg a kenőfilm, véd a berágódás ellen

Kiváló védelem mikropitting ellen

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Alacsony sűrűlódási tényező

Energia megtakarítási potenciál és alacsonyabb üzemi hőmérséklet

Gyors levegőelválás alacsony habzás mellett

Stabil, egyenletes kenőfilm a sűrűlódó felületek között, hosszú berendezés élettartam

Kiváló hidegfolyási tulajdonságok

Alacsony hőmérsékleten is megbízható működés

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 150
ISO 12925-1 CKD
DIN 51517-3 (CLP) PAO
AGMA 9005-D94

MOL Ultrans Synt HC 150

szintetikus ipari hajtóműolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,865
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	150
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	19,6
Viszkozitási index	150
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Kopásgátló tulajdonság (FZG)	
- károsodási terhelési fokozat	>12

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13007914 MOL Ultrans Synt HC 150 10L

10L műanyag kanna

13009390 MOL Ultrans Synt HC 150 170KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu